



autoreparaturlacke

Каталог продукции



Настоящее немецкое качество

Продукция «DUR» - это высокотехнологичные материалы для профессионального авторемонта, разработанные специально для предприятий сегмента В. Ассортимент «DUR» позволяет проводить, как точечный, так и полный ремонт. Разнообразные варианты фасовки дают возможность выбирать упаковку в соответствии с требуемой задачей, оптимизируя затраты на ремонт. Высококачественное сырьё ведущих мировых производителей, используемое при производстве материалов, а также современное технологическое оборудование, строгий контроль качества каждой выпущенной партии - всё это является гарантией профессионального уровня продукции «DUR».

Содержание

MIX компонент BC D800	4
Шпатлёвка универсальная D678	6
Реактивный грунт D345	8
Эпоксидный грунт D440	10
Точечный грунт CF аэрозоль D441	12
Адгезионный грунт D707	14
Адгезионный грунт аэрозоль D777	16
UHS грунт D541	17
UHS Грунт-наполнитель D551	20
UHS Грунт W-W D505	22
UHS Лак D300	24
HS Ультростойкий лак D330	26
HS Лак D323	28
HS Лак быстрый D355	30
HS Ультрабыстрый лак D360	32
Реактивный активатор D225	34
EP Отвердитель D240	35
UHS Отвердитель D200	36
UHS Отвердитель медленный D201	36
HS Отвердитель D220	37
HS Отвердитель медленный D221	37
HS Отвердитель для грунтов быстрый D222	38
2K Разбавитель D120	39
2K Разбавитель медленный D121	40
Uni Разбавитель D110	41
EP Разбавитель D140	42
H ₂ O Очиститель D125	43
Смывка силикона D123	44
Пластификатор D101	45
Разбавитель для переходов D112	46
Блендер D117	47
Фильтр-воронка D001	49
HD-PE Маскировочная плёнка D002	49
Стаканы мерные и крышки D003/D006	50
Самоклеящийся валик для проёмов D005	50
Перчатки нитриловые D006	51
Распылитель помповый D007	51
Салфетки полипропиленовые D008	52
Салфетка пылесборная D009	52
Тест-карты D010	53
Тест-пластины металлические D011	53

MIX компонент BC D800

Описание



Предназначен для приготовления базовых эмалей с эффектами «металлик», «перламутр» и «ксераллик». Состоит из высококачественных акриловых смол и пигментов. Применяется для восстановления 2-х и 3-х слойных покрытий. Обладает высокой укрывистостью и стабильностью цвета.

Фасовка: 1 л, 3,5 л

Компоненты

MIX компонент	MIX компонент BC D800
Разбавитель	Uni Разбавитель D110

Подложки и подготовка поверхности



Заводское покрытие

Грунтованные поверхности

Обезжиривание, обработка абразивом P500, обезжиривание

Пропорции смешивания



Материал	Объём, мл	Вес, г
MIX компонент BC D800	100	100
Uni Разбавитель D110	50-60	46-55

Рекомендуемые условия нанесения

Влажность	не более 75%
Температура	от +15 до +30 °C

Вязкость готовой смеси



15-18 секунд по ВЗ-4 при 20 °C

Процесс нанесения



	Размер дюзы, мм	Давление, бар
Окрасочный пистолет	1,3-1,4	3-4*
Окрасочный пистолет HVLP	1,3-1,4	2
Количество слоёв	2-3	
Рекомендуемая толщина, мкм	15-25	
*см. рекомендации производителя окрасочного пистолета		

Межслойная выдержка



10 минут при 20 °C

MIX компонент ВС D800

Время сушки	
	10-15 минут при 20°C
Последующие покрытия	
	Акриловые лаки
Хранение	
	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C Срок хранения 24 месяца

Шпатлёвка универсальная D678

Описание



Двухкомпонентная полиэфирная шпатлёвка. Применяется для заполнения небольших и средних по размеру неровностей деталей из стали и алюминия.

Внимание! Не наносить на фосфатирующие грунты и на термопластичные покрытия.

Цвет: бежевый



Компоненты		
	Шпатлёвка	Шпатлёвка универсальная D678
	Отвердитель	Отвердитель для шпатлёвки
Подложки и подготовка поверхности		
	Сталь	Обезжирить поверхность, обработать абразивом P240, обдуть сжатым воздухом, обезжирить
	Алюминий; старое ЛКП; шпатлёвка	Обезжирить поверхность, обработать абразивом P240 или матирующим полотном (красным), обдуть сжатым воздухом, обезжирить
Пропорции смешивания		
	Материал	Вес, г
	Шпатлёвка универсальная D678	100
	Отвердитель для шпатлёвки	2-3
Рекомендуемые условия нанесения		
	Влажность	не более 75%
	Температура	от +15 до +30 °C
Время жизни		
	4-5 минут при 20 °C	
Время сушки		
	30 минут при 20 °C	
Сухое шлифование		
	P80-240	
Последующие покрытия		
	Шпатлёвки, фосфатирующие, эпоксидные, акриловые грунты	

Шпатлёвка универсальная **D678**

Хранение	
	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C Срок хранения 12 месяцев
VOC	
	EU/2004/42 Cat II B(b) VOC 120 g/l (VOC limit 250 g/l)

Реактивный грунт CF D345

Описание



Двухкомпонентный фосфатирующий грунт. Не содержит хроматов. Обладает отличной коррозионной защитой и высокими адгезионными свойствами к алюминию, чёрной, оцинкованной и нержавеющей стали.

Цвет: серый
Фасовка: 1 л



Компоненты

Грунт	Реактивный грунт CF D345
Отвердитель	Реактивный активатор D225

Подготовка поверхности

	Старое ЛКП; алюминий; оцинкованная сталь; шпатлёвка; сталь	Обезжирить поверхность, обработать абразивом P240 или матирующим полотном (красным), обдуть сжатым воздухом, обезжирить
---	--	---

Пропорции смешивания

	Материал	Объём, мл	Вес, г
	Реактивный грунт CF D345	100	100
	Реактивный активатор D225	100	90

Рекомендуемые условия нанесения

Влажность	не более 75%
Температура	+15 °C - +30 °C

Вязкость готовой смеси

	16 секунд по ВЗ-4 при 20 °C
---	-----------------------------

Время жизни

	8 часов при 20 °C
---	-------------------

Процесс нанесения

		Размер дюзы, мм	Давление, бар
	Окрасочный пистолет	1,3-1,5	3-4*
	Окрасочный пистолет HVLP	1,3-1,5	2*
	Количество слоёв	1-2	
	Рекомендуемая толщина, мкм	10	
*см. рекомендации производителя окрасочного пистолета			

Реактивный грунт CF D345

Межслойная выдержка	
	10 минут при 20 °C
Время сушки	
	45 минут при 20 °C
	Примечание: если D345 не был перекрыт в течение 12 часов, его поверхность обработать серым матирующим полотном.
Последующие покрытия	
	Двухкомпонентные акриловые грунты
Очистка оборудования	
	Используйте растворитель для чистки до истечения срока жизни продукта.
Хранение	
	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре между +5 °C - +30 °C Срок хранения 12 месяцев
VOC	
	EU/2004/42 Cat II B(c) VOC 750 g/l (VOC limit 780 g/l)

Эпоксидный грунт D440

Описание



Двухкомпонентный бесхроматный эпоксидный грунт. Обладает отличной адгезией к чёрной, оцинкованной и нержавеющей стали, алюминию и стеклопластику. Обеспечивает высокую коррозионную защиту. Возможно применение в качестве выравнивающего грунта и грунта «мокрый по мокрому». Легко наносится, быстро сохнет и легко обрабатывается.

Цвет: серый
Фасовка: 1 л



Компоненты

Грунт	Эпоксидный грунт D440
Отвердитель	EP Отвердитель D240
Разбавитель	EP Разбавитель D140

Подготовка поверхности

	Алюминий; старое ЛКП; шпатлёвка; сталь	Обезжирить поверхность, обработать абразивом P240 или матирующим полотном (красным), обдуть сжатым воздухом, обезжирить
	Оцинкованная сталь	Обезжирить поверхность, обработать матирующим полотном (красным), обдуть сжатым воздухом, обезжирить
	При использовании методом «мокрый по мокрому», после сушки в течение 45 минут при 20 °C, допускается сухое шлифование абразивом P600-800 для устранения незначительных дефектов покрытия.	

Пропорции смешивания

	Материал	Объём, мл	Вес, г
	Эпоксидный грунт D440	100	100
	EP Отвердитель D240	50	30
	EP Разбавитель D140	0 (15-30)*	0 (10-20)*

Рекомендуемые условия нанесения

Влажность	не более 75%
Температура	от +15 до +30 °C

Вязкость готовой смеси

	20-25 секунд ВЗ-4 при 20 °C (14-16 секунд ВЗ-4 при 20 °C)*
---	---

Время жизни

	8 часов при 20 °C
---	-------------------

*значения для метода «мокрый по мокрому»

Эпоксидный грунт D440

Процесс нанесения			
		Размер дюзы, мм	Давление, бар
	Окрасочный пистолет	1,6-1,8 (1,3-1,5)*	3-4**
	Окрасочный пистолет HVLP	1,6-1,8 (1,3-1,5)*	2**
	Количество слоёв	2-3 (1)*	
	Рекомендуемая толщина, мкм	40-60 (15-20)*	
**см. рекомендации производителя окрасочного пистолета			
Межслойная выдержка			
	10 минут при 20 °C		
Время сушки			
		EP Отвердитель D240	
	20 °C	12-24 часа (45 минут)*	
	60 °C	45 минут	
	Инфракрасная сушка (короткие волны)	15 минут	
Шлифование			
	Сухое	P320-500	
	С водой	P600-1000	
Последующие покрытия			
	ПЭ шпатлёвки, акриловые грунты, акриловые эмали, водо- и органоразбавляемые базовые эмали		
Очистка оборудования			
	Используйте растворитель для чистки до истечения срока жизни продукта.		
Хранение			
	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C Срок хранения 24 месяца		
VOC			
	EU/2004/42 Cat II B(c) VOC 520 g/l (VOC limit 540 g/l)		

*значения для метода «мокрый по мокрому»

Точечный грунт CF аэрозоль D441

Описание



Однокомпонентный грунт в аэрозольной упаковке. Предназначен для изоляции прошлифованных до металла участков обрабатываемой поверхности. Обеспечивает прекрасную коррозионную защиту и создаёт адгезионный слой для последующих покрытий. При отсутствии дефектов может быть перекрыт финишными покрытиями.

Перед применением баллон встряхнуть!

Цвет: серый
Номинальный объём: 520 мл



Подготовка поверхности		
	Сталь; алюминий; старое ЛКП; оцинкованная сталь; шпатлёвка	Обезжирить поверхность, обработать абразивом P320-400, обдуть сжатым воздухом, обезжирить
Рекомендуемые условия нанесения		
	Влажность	не более 75%
	Температура	от +15 до +30 °C
Нанесение		
	Дистанция	20-25 см
	Количество слоёв	1-2
Межслойная выдержка		
	3-5 минут при 20 °C	
Время сушки		
	10-20 минут при 20 °C	
Обработка (при необходимости)		
	Сухое шлифование	абразив P400-600
Последующие покрытия		
	Акриловые грунты; при необходимости финишные покрытия могут быть нанесены непосредственно на поверхность, обработанную Точечным грунтом CF D441	

Точечный грунт CF аэрозоль **D441**

Хранение	
	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C. Срок хранения 24 месяца.
VOC	
	EU/2004/42 Cat II B(e) VOC 680 g/l (VOC limit 840 g/l)

Адгезионный грунт D707

Описание

Однокомпонентный адгезионный грунт применяется в качестве грунта для улучшения адгезии акриловых грунтов и эмалей при окраске различных пластмасс.



Цвет: прозрачный
Фасовка: 0,5 л



Подготовка поверхности



Пластик

Обезжирить поверхность, обработать матирующим полотном (серым), обдуть сжатым воздухом, обезжирить

При окраске пластиковых деталей, не имеющих дефектов, нанесение финишных покрытий возможно непосредственно на поверхность, обработанную Адгезионным грунтом D707.

Пропорции смешивания



Не требует разбавления

Рекомендуемые условия нанесения

Влажность

не более 75%

Температура

то +15 до +30 °C

Вязкость готовой смеси



13 секунд по ВЗ-4 при 20 °C

Процесс нанесения



Окрасочный пистолет

Размер дюзы, мм

1,3-1,5

Давление, бар

3-4*



Окрасочный пистолет HVLP

1,3-1,5

2*

Количество слоёв

1

Рекомендуемая толщина, мкм

8

*см. рекомендации производителя окрасочного пистолета

Время сушки



10 минут при 20 °C

Последующие покрытия

Пластифицированные акриловые грунты. При окраске пластиковых деталей без дефектов поверхности возможно нанесение финишных покрытий непосредственно на поверхность, обработанную адгезионным грунтом.

Адгезионный грунт **D707**

Хранение	
	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C Срок хранения 24 месяца
VOC	
	EU/2004/42 Cat II B(a) VOC 835 g/l (VOC limit 850 g/l)

Адгезионный грунт аэрозоль D777

Описание



Однокомпонентный адгезионный грунт в аэрозольной упаковке применяется в качестве грунта для улучшения акриловых грунтов и эмалей при окраске различных пластмасс.

Перед применением баллон встряхнуть!

Цвет: прозрачный
Номинальный объём: 520 мл



Подготовка поверхности			
	Пластик	Обезжирить поверхность, обработать матирующим полотном (серым), обезжирить	
Рекомендуемые условия нанесения			
	Влажность		не более 75%
	Температура		от +15 до +30 °C
Нанесение			
	Дистанция	20-25 см	
	Количество слоёв	1	
	Рекомендуемая толщина, мкм	5-10	
Время сушки			
	10 минут при 20 °C		
Обработка (при необходимости)			
	Сухое шлифование	абразив P400-600	
Последующие покрытия			
	Пластифицированные акриловые грунты. При окраске пластиковых деталей без дефектов поверхности возможно нанесение финишных покрытий непосредственно на поверхность, обработанную адгезионным грунтом.		
Хранение			
	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре между +5 °C - +30 °C Срок хранения 24 месяца		
VOC			
	EU/2004/42 Cat II B(e) VOC 750 g/l (VOC limit 840 g/l)		

UHS Грунт D541

Описание



2K акриловый грунт 4+1. Применяется в качестве выравнивающего грунта. Данный материал отличается лёгкостью нанесения и обработки, не даёт усадки. Обладает хорошими изолирующими свойствами и высокой химической стойкостью. Обеспечивает отличную адгезию к различным типам поверхностей и последующих покрытий, в том числе водоразбавляемых базовых эмалей.

Цвет: светло-серый, серый, чёрный
Фасовка: 1 л, 4 л



Компоненты

Грунт	UHS Грунт D541
Отвердитель	HS Отвердитель D220, HS Отвердитель быстрый для грунтов D222
Разбавитель	Uni Разбавитель D110, 2K Разбавитель D120, 2K Разбавитель медленный D121
Пластифицирующая добавка	Пластификатор D101*

Подготовка поверхности



Алюминий; старое ЛКП; шпатлёвка; сталь	Обезжирить поверхность, обработать абразивом P240 или матирующим полотном (красным), обдуть сжатым воздухом, обезжирить
Оцинкованная сталь	Обезжирить поверхность, обработать матирующим полотном (красным), обдуть сжатым воздухом, обезжирить
Пластик	Обезжирить поверхность, обработать матирующим полотном (серым), обдуть сжатым воздухом, обезжирить Смойкой силикона D123/ H ₂ O Очистителем D125, нанести Адгезионный грунт D707/ Адгезионный грунт аэрозоль D777. При ремонтной окраске пластмасс для увеличения эластичности грунтовочного слоя рекомендуется применять Пластификатор D 101.

С целью увеличения коррозионной стойкости перед нанесением UHS Грунта D541 на участки металла рекомендуется изолировать антикоррозионным грунтом. Для получения лучшего результата при обработке грунта-выравнивателя рекомендуется наносить слой проявочного покрытия. После шлифовки толщина грунта должна составлять не менее 50 микрон. На участки, где проявляются предыдущие покрытия, следует нанести грунт дополнительно. UHS Грунты светло-серого и чёрного цвета могут быть смешаны между собой в любой пропорции для получения различных оттенков. Количество отвердителя рассчитывается на объём готовой смеси.

Пропорции смешивания



Материал	Объём, мл	Вес, г
UHS Грунт D541	100	100
HS Отвердитель D220 / D222	25 (30)*	15 (18)*
Разбавитель D110 / D120 / D121	15-30	10-20
Пластификатор D101*	20*	20*

Рекомендуемые условия нанесения

Влажность	не более 75%
Температура	от +15 до +30 °C

*Рекомендуется при окраске пластиковых деталей

UHS Грунт D541

Рекомендуемые условия нанесения			
Влажность		не более 75%	
Температура		от +15 до +30 °C	
Время жизни			
	1 час при 20 °C		
Вязкость готовой смеси			
	25 секунд по ВЗ-4 при 20 °C		
Процесс нанесения			
		Размер дюзы, мм	Давление, бар
	Окрасочный пистолет	1,6-1,8	3-4**
	Окрасочный пистолет HVLP	1,6-1,8	2**
	Количество слоёв	2-3	
	Рекомендуемая толщина, мкм	50-60	
**см. рекомендации производителя окрасочного пистолета			
Межслойная выдержка			
	7-10 минут при 20 °C		
	Выдержка перед форсированной сушкой 15 минут при 20 °C		
Время сушки			
		HS Отвердитель D220	HS Отвердитель для грунтов быстрый D222
	20 °C	5 часов	4 часа
	60 °C	30 минут	20 минут
	Инфракрасная сушка (короткие волны)	12 минут	10 минут
Шлифование			
	Сухое	P320-500	
	С водой	P600-1000	
Последующие покрытия			
	Акриловые эмали, водо- и органоразбавляемые базовые эмали		
Очистка оборудования			
	Используйте растворитель для чистки до истечения срока жизни продукта.		

UHS Грунт D541

Хранение	
	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C Срок хранения 36 месяцев
VOC	
	EU/2004/42 Cat II B(c) VOC 510 g/l (VOC limit 540 g/l)

UHS Грунт-наполнитель D551

Описание



2K акриловый грунт 5+1 применяется в качестве выравнивающего грунта. Обладает хорошей наполняющей способностью и прочностью при этом грунт можно наносить толстым слоем. Идеально подходит для частичной и полной ремонтной окраски кузова автомобиля. Обеспечивает превосходное порозаполнение, лёгкость нанесения и обработки, отличную адгезию к различным типам поверхностей и последующих покрытий, в том числе водоразбавляемых базовых эмалей.

Цвет: светло-серый, серый, чёрный
Фасовка: 1 л, 4 л



Компоненты

Грунт	UHS Грунт-наполнитель D551
Отвердитель	HS Отвердитель быстрый для грунтов D222
Разбавитель	Uni Разбавитель D110, 2K Разбавитель D120, 2K Разбавитель медленный D121
Пластифицирующая добавка	Пластификатор D101*

Подготовка поверхности



Сталь; алюминий; старое ЛКП; шпатлёвка	Обезжирить поверхность, обработать абразивом P240 или матирующим полотном (красным), обдуть сжатым воздухом, обезжирить
Оцинкованная сталь	Обезжирить поверхность, обработать матирующим полотном (красным), обдуть сжатым воздухом, обезжирить
Пластик	Обезжирить поверхность, обработать матирующим полотном (серым), обдуть сжатым воздухом, обезжирить Смойкой силикона D123/ H ₂ O Очистителем D125, нанести Адгезионный грунт D707/ Адгезионный грунт аэрозоль D777. При ремонтной окраске пластмасс для увеличения эластичности грунто-вочного слоя рекомендуется применять Пластификатор D 101.

С целью увеличения коррозионной стойкости перед нанесением UHS Грунта наполнителя D551 на участки металла рекомендуется изолировать антикоррозионным грунтом. Для получения лучшего результата при обработке грунта-выравнивателя рекомендуется наносить слой проявочного покрытия. После шлифовки толщина грунта должна составлять не менее 50 микрон. На участки, где проявляются предыдущие покрытия, следует нанести грунт дополнительно. UHS Грунты-наполнители светло-серого и чёрного цвета могут быть смешаны между собой в любой пропорции для получения различных оттенков.

Пропорции смешивания



Материал	Объём, мл	Вес, г
UHS Грунт-наполнитель D541	100	100
HS Отвердитель быстрый для грунтов D222	20 (24)*	12 (15)*
Разбавитель D110 / D120 / D121	15-25	10-15
Пластификатор D101*	20*	20*

Рекомендуемые условия нанесения

Влажность	не более 75%
Температура	от +15 до +30 °C

*Рекомендуется при окраске пластиковых деталей

UHS Грунт-наполнитель D551

Время жизни			
	1 час при 20 °C		
Вязкость готовой смеси			
	25-30 секунд по ВЗ-4 при 20 °C		
Процесс нанесения			
 	Размер дюзы, мм	Давление, бар	
	Окрасочный пистолет	1,6-1,8	3-4**
	Окрасочный пистолет HVLP	1,6-1,8	2**
	Количество слоёв	2-3	
	Рекомендуемая толщина, мкм	80-90	
	**см. рекомендации производителя окрасочного пистолета		
Межслойная выдержка			
	7-10 минут при 20 °C Выдержка перед форсированной сушкой 15 минут при 20 °C		
Время сушки			
 		HS Отвердитель быстрый для грунтов D222	
	20 °C	4 часа	
	60 °C	20 минут	
	Инфракрасная сушка (короткие волны)	10 минут	
Шлифование			
	Сухое	P320-500	
	С водой	P600-1000	
Последующие покрытия			
	Акриловые эмали, водо- и органоразбавляемые базовые эмали		
Очистка оборудования			
	Используйте растворитель для чистки до истечения срока жизни продукта.		
Хранение			
	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C. Срок хранения 36 месяцев.		
VOC			
	EU/2004/42 Cat II B(c) VOC 490 g/l (VOC limit 540 g/l)		

UHS Грунт W-W D505

Описание



2К акриловый грунт применяется в качестве грунта для окраски методом «мокрый по мокрому». Хорошо растекается и натягивается.

Цвет: серый, чёрный
Фасовка: 1 л



Компоненты

Грунт	UHS Грунт W-W D505
Отвердитель	HS Отвердитель D220, HS Отвердитель быстрый для грунтов D222
Разбавитель	Uni Разбавитель D110, 2К Разбавитель D120, 2К Разбавитель медленный D121

Подготовка поверхности

	Сталь; алюминий	Поверхность металла перед нанесением UHS Грунта W-W должна быть обработана антикоррозионным материалом
	Старое ЛКП; шпатлёвка; оцинкованная сталь	Обезжирить поверхность, обработать абразивом P240-320 или матирующим полотном (красным), обдуть сжатым воздухом, обезжирить
	Пластик	Обезжирить поверхность, обработать матирующим полотном (серым), обдуть сжатым воздухом, обезжирить Смойкой силикона D123/ H ₂ O Очистителем D125, нанести Адгезионный грунт D707/ Адгезионный грунт аэрозоль D777.
При незначительных дефектах допускается обработка абразивом P600-P800 после сушки в течение 30 минут при 20 °C. Если грунт UHS W-W D505 не был перекрыт последующими покрытиями более 4 часов при +20 °C, поверхность необходимо обработать матирующим полотном серого цвета, обдуть сжатым воздухом, обезжирить.		

Пропорции смешивания

	Материал	Объём, мл	Вес, г
	UHS Грунт W-W D505	100	100
	HS Отвердитель D220/D222	25	17
	Разбавитель D110 / D120 / D121	25	17

Рекомендуемые условия нанесения

Влажность	не более 75%
Температура	от +15 до +30 °C

Время жизни

	1 час при 20 °C
---	-----------------

Вязкость готовой смеси

	17 секунд по ВЗ-4 при 20 °C
---	-----------------------------

UHS Грунт W-W D505

Процесс нанесения			
		Размер дюзы, мм	Давление, бар
	Окрасочный пистолет	1,3-1,5	3-4*
	Окрасочный пистолет HVLP	1,3-1,5	2*
	Количество слоёв	1	
	Рекомендуемая толщина, мкм	30	
*см. рекомендации производителя окрасочного пистолета			
Время сушки			
		HS Отвердитель D220	HS Отвердитель быстрый для грунтов D222
	20 °C	30 минут	20 минут
Последующие покрытия			
Акриловые эмали, водо- и органоразбавляемые базовые эмали			
Очистка оборудования			
Используйте растворитель для чистки до истечения срока жизни продукта.			
Хранение			
Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C. Срок хранения 36 месяцев.			
VOC			
EU/2004/42 Cat II B(c) VOC 525 g/l (VOC limit 540 g/l)			

UHS Лак D300

Описание



2К акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка. UHS Лак может применяться как для локального, так и для полного окрасочного ремонта.

Фасовка: 1 л, 5 л



Компоненты

Лак	UHS Лак D300
Отвердитель	UHS Отвердитель D200, UHS Отвердитель медленный D201
Разбавитель	2К Разбавитель D120, 2К Разбавитель медленный D121
Пластифицирующая добавка	Пластификатор D101*

Подложки



Водо- и органоразбавляемые базовые эмали

Пропорции смешивания

Материал	Объем, мл	Вес, г
UHS Лак D300	100	100
UHS Отвердитель D200 / D201	50 (60)*	50 (60)*
2К Разбавитель D120 / D121	0-10	0-10
Пластификатор D101*	20*	20*

Рекомендуемые условия нанесения

Влажность	не более 75%
Температура	от +15 до +30 °C

Особенности применения

Температурный режим применения, °C	Локальный ремонт	Полный ремонт	
	Отвердитель	Отвердитель	Разбавитель
<25	D200	D200	D120
>25	D201	D201	D121

*Рекомендуется при окраске пластиковых деталей

UHS Лак D300

Время жизни			
	3 часа при 20 °C		
Вязкость готовой смеси			
	16-18 секунд по ВЗ-4 при 20 °C		
Процесс нанесения			
		Размер дюзы, мм	Давление, бар
	Окрасочный пистолет	1,3-1,5	3-4**
	Окрасочный пистолет HVLP	1,3-1,5	2**
	Количество слоёв	1,5***	
	Рекомендуемая толщина, мкм	40-60	
	Выдержка перед форсированной сушкой 15 минут при 20 °C Перекраска после цикла сушки может быть произведена без обработки до истечения 24 часов.		
см. рекомендации производителя окрасочного пистолета * первый лёгкий тонкий слой наносят путём уменьшения подачи материала, чтобы материал впитался в подложку, обеспечивая эффективную адгезию, а также исключая микропросадку на поверхности лакокрасочного покрытия, затем без межслойной выдержки наносится полноценный разливной слой материала.			
Время сушки			
		UHS Отвердитель D200	UHS Отвердитель медленный D201
	20 °C	16 часов	16 часов
	60 °C	45 минут	45 минут
	Инфракрасная сушка (короткие волны)	15 минут	15 минут
Очистка оборудования			
Используйте растворитель для чистки до истечения срока жизни продукта.			
Хранение			
Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C Срок хранения 36 месяцев			
VOC			
EU/2004/42 Cat II B(d) VOC 415 g/l (VOC limit 420 g/l)			

HS Ультростойкий лак D330

Описание



2К акриловый лак с высоким сухим остатком, отличается высочайшим уровнем химстойкости, устойчив к царапинам (Scratch Resistant), УФ-излучению (UV Resistant), а также физико-механическим воздействиям. Применяется для локального и полного ремонта.

Фасовка: 1 л, 5 л



Компоненты

Лак	HS Ультростойкий лак D330
Отвердитель	HS Отвердитель D220, HS Отвердитель медленный D221
Пластифицирующая добавка	Пластификатор D101*

Подложки



Водо- и органоразбавляемые базовые эмали

Пропорции смешивания



Материал	Объем, мл	Масса, г
HS Ультростойкий лак D330	100	100
HS Отвердитель D220/D221	50 (60)*	50 (60)*
Разбавитель D120 / D121	0-10	0-10
Пластификатор D101*	20*	20*

Рекомендуемые условия нанесения

Влажность	не более 75%
Температура	от +15 до +30 °C

Особенности применения

Температурный режим применения, °C	Локальный ремонт	Полный ремонт	
	Отвердитель	Отвердитель	Разбавитель
<25	D220	D220	D120
>25	D221	D221	D121

Время жизни



4 часа при 20 °C

*Рекомендуется при окраске пластиковых деталей

HS Ультростойкий лак D330

Вязкость готовой смеси		
	16-18 секунд по ВЗ-4 при 20 °C	
Процесс нанесения		
		Размер дюзы, мм
	Окрасочный пистолет	1,3-1,5
	Количество слоёв	1,5-2
	Рекомендуемая толщина, мкм	50-60
	**см. рекомендации производителя окрасочного пистолета	
Давление, бар		
2-4**		
Межслойная выдержка		
	15 минут при 20 °C	
	Выдержка перед форсированной сушкой 15 минут при 20 °C	
	Перекраска после цикла сушки может быть произведена без обработки до истечения 24 часов.	
Время сушки		
	20 °C	12 часов
	60 °C	30 минут
	Инфракрасная сушка (короткие волны)	12 минут
Очистка оборудования		
	Используйте растворитель для чистки до истечения срока жизни продукта.	
Хранение		
	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C. Срок хранения 36 месяцев.	
VOC		
	EU/2004/42 Cat II B(e) VOC 490 g/l (VOC limit 840 g/l)	

HS Лак D323

Описание



2К акриловый лак применяется для создания высококачественного прозрачного покрытия. Характеризуется высокой степенью глянца. Устойчив к царапинам (Scratch Resistant). Устойчив к воздействию УФ-излучения (UV Resistant).

Фасовка: 1 л, 5 л



Компоненты

Лак	HS Лак D323
Отвердитель	HS Отвердитель D220 / HS Отвердитель медленный D221
Разбавитель	2К Разбавитель D120, 2К Разбавитель медленный D121
Пластифицирующая добавка	Пластификатор D101*

Подложки



Водо- и органоразбавляемые базовые эмали

Пропорции смешивания

Материал	Объем, мл	Вес, г
HS Лак D323	100	100
HS Отвердитель D220 / D221	50 (60)*	50 (60)*
2К Разбавитель D120 / D121	0-10	0-10
Пластификатор D101*	20*	20*

Рекомендуемые условия нанесения

Влажность	не более 75%
Температура	от +15 до +30 °C

Особенности применения

Температурный режим применения, °C	Локальный ремонт	Полный ремонт	
	Отвердитель	Отвердитель	Разбавитель
<25	D220	D220	D120
>25	D221	D221	D121

*Рекомендуется при окраске пластиковых деталей

HS Лак D323

Время жизни			
	4 часа при 20 °C		
Вязкость готовой смеси			
	18 секунд по ВЗ-4 при 20 °C		
Процесс нанесения			
		Размер дюзы, мм	Давление, бар
	Окрасочный пистолет	1,3-1,5	3-4**
	Окрасочный пистолет HVLP	1,3-1,5	2**
	Количество слоёв	1,5-2	
	Рекомендуемая толщина, мкм	40-60	
**см. рекомендации производителя окрасочного пистолета			
Межслойная выдержка			
	10-15 минут при 20 °C		
	Выдержка перед форсированной сушкой 15 минут при 20 °C		
	Перекраска после цикла сушки может быть произведена без обработки до истечения 24 часов.		
Время сушки			
	20 °C	12 часов	
	60 °C	30 минут	
	Инфракрасная сушка (короткие волны)	12 минут	
Очистка оборудования			
	Используйте растворитель для чистки до истечения срока жизни продукта.		
Хранение			
	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C. Срок хранения 36 месяцев.		
VOC			
	EU/2004/42 Cat II B(e) VOC 540 g/l (VOC limit 840 g/l)		



2К акриловый лак применяется для создания высококачественного прозрачного покрытия. Характеризуется коротким временем сушки. Устойчив к царапинам (Scratch Resistant). Устойчив к воздействию УФ-излучения (UV Resistant).

Фасовка: 1 л, 5 л



Компоненты

Лак	HS Лак D355
Отвердитель	HS Отвердитель D220
Разбавитель	2К Разбавитель D120, 2К Разбавитель медленный D121
Пластифицирующая добавка	Пластификатор D101*

Подложки



Водо- и органоразбавляемые базовые эмали

Пропорции смешивания

Материал	Объем, мл	Вес, г
HS Лак быстрый D355	100	100
HS Отвердитель D220	50 (60)*	50 (60)*
2К Разбавитель D120 / D121	0-10	0-10
Пластификатор D101*	20*	20*

Рекомендуемые условия нанесения

Влажность	не более 75%
Температура	от +15 до +30 °C

Время жизни



2 часа при 20 °C

Вязкость готовой смеси



16 секунд по ВЗ-4 при 20 °C

*Рекомендуется при окраске пластиковых деталей

HS Лак быстрый D355

Процесс нанесения			
		Размер дюзы, мм	Давление, бар
	Окрасочный пистолет	1,3-1,5	3-4**
	Окрасочный пистолет HVLP	1,3-1,5	2**
	Количество слоёв	1,5-2	
	Рекомендуемая толщина, мкм	40-60	
**см. рекомендации производителя окрасочного пистолета			
Межслойная выдержка			
	10-15 минут при 20 °C		
	Выдержка перед форсированной сушкой 15 минут при 20 °C		
	Перекраска после цикла сушки может быть произведена без обработки до истечения 24 часов.		
Время сушки			
	20 °C	4 часа	
	60 °C	20 минут	
	Инфракрасная сушка (короткие волны)	10 минут	
Очистка оборудования			
	Используйте растворитель для чистки до истечения срока жизни продукта.		
Хранение			
	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C. Срок хранения 36 месяцев.		
VOC			
	EU/2004/42 Cat II B(e) VOC 550 g/l (VOC limit 840 g/l)		

HS Ультрабыстрый лак D360

Описание



2K акриловый лак применяется для создания высококачественного прозрачного покрытия. Характеризуется высокой степенью глянца. Время высыхания до полировки 1,5 часа. Устойчив к царапинам (Scratch Resistant). Устойчив к воздействию УФ-излучения (UV Resistant).

Фасовка: 1 л, 5 л



Компоненты

Лак	HS Ультрабыстрый лак D360
Отвердитель	HS Отвердитель D220
Пластифицирующая добавка	Пластификатор D101*

Подложки



Водо- и органоразбавляемые базовые эмали

Пропорции смешивания



Материал	Объём, мл	Вес, г
HS Ультрабыстрый лак D360	100	100
HS Отвердитель D220	50 (60)*	50 (60)*
Пластификатор D101*	20*	20*

Рекомендуемые условия нанесения

Влажность	не более 75%
Температура	от +15 до +30 °C

Время жизни



1,5 часа при 20 °C

Вязкость готовой смеси



13-15 секунд по ВЗ-4 при 20 °C

*Рекомендуется при окраске пластиковых деталей

HS Ультрабыстрый лак D360

Процесс нанесения			
		Размер дюзы, мм	Давление, бар
	Окрасочный пистолет	1,3-1,5	3-4**
	Окрасочный пистолет HVLP	1,3-1,5	2**
	Количество слоёв	2	
	Рекомендуемая толщина, мкм	50-60	
**см. рекомендации производителя окрасочного пистолета			
Межслойная выдержка			
	10 при 20 °C		
	Выдержка перед форсированной сушкой 15 минут при 20 °C		
	Перекраска после цикла сушки может быть произведена без обработки до истечения 24 часов.		
Время сушки			
	20 °C	90 минут	
	60 °C	15 минут	
Очистка оборудования			
	Используйте растворитель для чистки до истечения срока жизни продукта.		
Хранение			
	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C. Срок хранения 36 месяцев.		
VOC			
	EU/2004/42 Cat II B(e) VOC 470 g/l (VOC limit 840 g/l)		

Реактивный активатор D225

Описание

Применяется для отверждения Реактивного грунта D345.



Фасовка: 1 л

Хранение

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C.
Срок хранения 12 месяцев.

EP Отвердитель D240

Описание

Применяется для отверждения эпоксидных материалов.



Фасовка: 0,5 л

Хранение

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C.
Срок хранения 18 месяцев.

UHS Отвердитель D200

Описание

Применяется для отверждения 2К акриловых материалов при температуре окружающей среды от +15 до +25 °С.



Фасовка: 0,5 л, 2,5 л

Хранение

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °С.

Срок хранения:

Фасовка 2,5 л - 18 месяцев

Фасовка 0,5 л - 12 месяцев

UHS Отвердитель медленный D201

Описание

Применяется для отверждения 2К акриловых материалов при температуре окружающей среды от +25 до +30 °С.



Фасовка: 0,5 л, 2,5 л

Хранение

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °С.

Срок хранения:

Фасовка 2,5 л - 18 месяцев

Фасовка 0,5 л - 12 месяцев

HS Отвердитель D220

Описание

Применяется для отверждения 2К акриловых материалов при температуре окружающей среды от +15 до +25 °С.



Фасовка: 0,25 л, 0,5 л, 2,5 л

Хранение

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °С.

Срок хранения:

Фасовка 0,25, 2,5 л - 18 месяцев

Фасовка 0,5 л - 12 месяцев

HS Отвердитель медленный D221

Описание

Применяется для отверждения 2К акриловых материалов при температуре окружающей среды от +25 до +30 °С.



Фасовка: 0,25 л, 0,5 л, 2,5 л

Хранение

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °С.

Срок хранения:

Фасовка 0,25, 2,5 л - 18 месяцев

Фасовка 0,5 л - 12 месяцев

HS Отвердитель быстрый для грунтов D222

Описание



Применяется для ускоренного отверждения 2К акриловых грунтов. При использовании быстрого отвердителя время сушки грунтов при +20 °C уменьшается.

Категорически не допускается отверждение лака с помощью Отвердителя быстрого D222!

Фасовка: 0,2 л, 0,25 л, 1 л

Хранение

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C.
Срок хранения 18 месяцев.

2K Разбавитель D120

Описание



Применяется для доведения до рабочей вязкости органических 2K акриловых материалов. Используется при температуре окружающей среды от +15 до +25 °C.

Фасовка: 1 л, 5 л

Хранение

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C
Срок хранения 36 месяцев

2K Разбавитель медленный D121

Описание



Применяется для доведения до рабочей вязкости органических 2K акриловых материалов, используемых при температуре окружающей среды от +25 до +35 °C, либо при окраске больших площадей поверхности.

Фасовка: 1 л, 5 л

Хранение

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C
Срок хранения 36 месяцев

Uni Разбавитель D110

Описание



Применяется для разбавления базовых эмалей и акриловых лакокрасочных материалов до рабочей вязкости. Используется при температуре окружающей среды от +15 до +25 °C.

Фасовка: 1 л, 5 л

Хранение

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C
Срок хранения 36 месяцев

EP Разбавитель D140

Описание



Применяется для доведения до рабочей вязкости эпоксидных лакокрасочных материалов. Рекомендуется использовать при температуре окружающей среды от +15 до +35°C.

Фасовка: 1 л

Хранение

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C
Срок хранения 36 месяцев

H₂O Очиститель D125

Описание



Обезжириватель на водной основе применяется для удаления различных загрязнений таких как жиры, масла, силиконы с поверхности деталей перед нанесением лакокрасочных материалов. Снимает статический заряд электричества с поверхности. Не наносит вреда окружающей среде. Переносит многократные циклы заморозки/разморозки.

Фасовка: 1 л, 5 л



Применение



С помощью распылителя равномерно нанести Водный очиститель D125, после чего одной салфеткой равномерно очистить, а спустя несколько секунд второй салфеткой полностью удалить все следы очистителя, не допуская высыхания данного материала на поверхности. При необходимости повторить процедуру обезжиривания.

Хранение

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C.
Срок хранения 24 месяцев.

VOC

EU/2004/42 Cat II B(a) VOC 70 g/l (VOC limit 200 g/l)

Смывка силикона D123

Описание



Применяется для удаления различных загрязнений таких как жиры, масла, силиконы с поверхности деталей перед нанесением лакокрасочных материалов.

Фасовка: 1 л, 5 л



Применение



Равномерно нанести на поверхность с помощью распылителя и не допуская испарения протереть насухо салфеткой. Также допустима очистка поверхности салфеткой, смоченной небольшим количеством смывки силикона, с последующим протирающим сухой салфеткой. При необходимости процедуру повторить.

Хранение

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C
Срок хранения 36 месяцев

VOC

EU/2004/42 Cat II B(a) VOC 740 g/l (VOC limit 850 g/l)

Пластификатор D101

Описание

Применяется в качестве добавки для улучшения эластичности покрытий при окраске пластиковых деталей.



Фасовка: 0,5 л

Пропорции смешивания

	Материал	UHS Грунт W-W D505		UHS Грунт D541		UHS Грунт D551		Лаки D323 / D330 / D355		Лак D300		Лак D360	
		объёмные, мл	весовые, г	объёмные, мл	весовые, г	объёмные, мл	весовые, г	объёмные, мл	весовые, г	объёмные, мл	весовые, г	объёмные, мл	весовые, г
	Основа	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	UHS Отвердитель D200/D201	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	-	-
	HS Отвердитель D220/D221	25	17	30	18	-	-	60	60	-	-	60	60
	HS Отвердитель для грунтов быстрый D222	28	19	30	18	24	15	-	-	-	-	-	-
	Разбавитель D110/D120/D121	25	17	15-30	10-20	15-25	10-15	0-10	0-10	-	-	-	-
	Пластификатор D101	-	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	Пластификатор добавляется в UHS Грунты, HS Лаки - в количестве 20%. При добавлении Пластификатора в материал соотношение готовой смеси (с добавкой) к требуемому отвердителю и разбавителю не меняется. Сушка при +60 °C, ИК-сушка и время жизни пластифицированных материалов остаются прежними. Время сушки при +20 °C может увеличиваться до 2 раз.												

Хранение

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C
Срок хранения 36 месяцев

Разбавитель для переходов D112

Описание

Применяется для устранения границы перехода при нанесении акриловых эмалей или лаков методом плавного перехода.



Фасовка: 0,5 л

Пропорции смешивания

	Материал	Объём, мл
	Готов к применению	-
	Разбавитель для переходов D112	100
	Готовая смесь акрилового лака или эмали	20
Возможны два способа применения: в чистом виде и в смеси с готовым акриловым лаком или эмалью. И в том и другом случае размывание границы перехода осуществляется после нанесения укрывных слоёв размываемого материала. Смесь разбавителя для переходов D112 с готовым лаком или эмалью, как и чистый разбавитель для переходов D112, наносится в зоне перехода при пониженном давлении тонкими слоями с целью предотвращения образования потёков. Если для размывания используется смесь разбавителя для переходов D112 с готовым лаком или эмалью, то при нанесении каждого следующего слоя вязкость смеси должна быть снижена добавкой 100% (от объёма смеси) разбавителя для переходов D112.		

Рекомендуемые условия нанесения

Влажность	не более 75%
Температура	от +15 до +30 °C

Процесс нанесения

		Размер дюзы, мм	Давление, бар
	Окрасочный пистолет	1,3-1,5	0,5-1,0*
	Окрасочный пистолет HVLP	1,3-1,5	0,5-1,0*
	Количество слоёв	1-2 (на зону перехода)	
*см. рекомендации производителя окрасочного пистолета			

Время сушки

	В соответствии с TDS на размываемый материал
---	--

Очистка оборудования

	Используйте растворитель для чистки до истечения срока жизни продукта.
--	--

Хранение

	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C Срок хранения 36 месяцев
--	---

Блендер D117

Описание

Применяется для минимизации разнооттеночности при окраске базовыми эмалями методом плавного перехода.



Фасовка: 0,5 л



Компоненты			
	Блендер	Блендер D117	
	Разбавитель	Uni Разбавитель D110, 2K Разбавитель D120	
Подготовка поверхности			
	Обезжирить зону ремонта и прилегающие к ней участки, обработать абразивом P400-P500 зону перехода P800-P1000 или матирующим полотном серого цвета, обдуть сжатым воздухом, обезжирить.		
Пропорции смешивания			
	Материал	Объём, мл	
	Блендер D117	100	
	Разбавитель D110/D120	30	
Рекомендуемые условия нанесения			
	Влажность	не более 75%	
	Температура	от +15 до +30 °C	
Вязкость готовой смеси			
	16 секунд по ВЗ-4 при 20 °C		
Процесс нанесения			
 		Размер дюзы, мм	Давление, бар
	Окрасочный пистолет	1,3-1,5	3-4*
	Окрасочный пистолет HVLP	1,3-1,5	2*
	Количество слоёв	1	
	Рекомендуемая толщина, мкм	15	
*см. рекомендации производителя окрасочного пистолета Блендер D117 наносится на предварительно подготовленную для нанесения базовой эмали поверхность в один слой, перекрывая зону перехода. После короткой выдержки, не дожидаясь полного высыхания, следует нанести базовую эмаль.			
	Выдержка до нанесения базовой эмали 3-5 минут при 20 °C		

Блендер **D117**

Время сушки	
	10-15 минут при 20 °C
Хранение	
	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C Срок хранения 36 месяцев
VOC	
	EU/2004/42 Cat II B(e) VOC 820 g/l (VOC limit 840 g/l)

Фильтр-воронка D001

Описание



Фильтр-воронка предназначен для фильтрации лакокрасочных материалов. Ячейка фильтрации 190 мкм является оптимальной и подходит для всех типов красок. Фильтр-ситечко позволяет очистить ЛКМ от частиц грязи и пыли, которые могут стать причиной некачественного покрытия поверхности. При значительном снижении пропускной способности необходимо сменить фильтр на новый. Не используйте фильтр-ситечко повторно.

Размер ячейки: 190 мкм

HD-PE Маскировочная плёнка D002

Описание



Плёнка маскировочная предназначена для укрывания автомобильных кузовов при окраске в авторемонтных мастерских, также может широко использоваться в бытовых целях. Статические свойства плёнки обеспечивают уверенную защиту необрабатываемых поверхностей от грязи, пыли, влаги и прочих загрязнений. Легка в применении. Прочная на разрыв, т.к. изготовлена из полиэтилена высокой плотности.

Пакет. Толщина: 7 мкм
Размер: 4x5 м. Коробка: 30 шт
Размер: 4x7 м. Коробка: 20 шт

Рулон. Толщина: 10 мкм
Размер: 4x150 м

Использование плёнки в рулоне возможно двумя способами:

- 1.«Прямо из коробки» - жёсткая упаковка плёнки оснащена специальной отрывной перфорацией для удобства применения.
- 2.«Плёнка + диспенсер» — для этого по краям бобины установлены специальные «заглушки» для крепления в диспенсер.



Стакан мерный **D003** Крышка для мерного стакана **D006**

Описание



Мерный стакан с плотно закрывающейся крышкой соответствующего размера предназначен для смешивания и хранения красок. Высококачественная, прочная, пластиковая ёмкость имеет различные шкалы пропорций для точного разбавления или смешивания любых лакокрасочных материалов.

Объем стаканов: 400 мл, 700 мл, 1400 мл, 2300 мл
Коробка стаканов: 200 шт
Упаковка крышек: пакет 50 шт
Коробка крышек: 200 шт

Самоклеющийся валик для проёмов **D005**

Описание



Эластичный поролоновый валик применяется для маскировки дверных проёмов автомобиля перед окраской. Клеевой слой обеспечивает надежную фиксацию валика на кузове автомобиля. Не теряет клеящих свойств при низких температурах. Валик имеет оптимальную ширину, легко устанавливается на кузов автомобиля и снимается, не оставляя следов на поверхности.

Рекомендации по применению:

Перед использованием валика поверхность необходимо очистить, обезжирить и высушить. Далее приклеить валик по контуру дверного проёма на кузов автомобиля в зоне дверной щели таким образом, чтобы краска или грунт не попадали внутрь салона. После правильной установки валик полностью маскирует дверной зазор.

Термостойкость: 80°C
Размер: 13мм x 50м
Коробка: 20 шт

Перчатки нитриловые **D006**

Описание



Перчатки служат отличной защитой рук от едких веществ, маслянистых загрязнений, обладают повышенной прочностью и стойкостью к органическим растворителям. Прочный валик в основании манжета, текстурированная поверхность обеспечивают удобство и комфорт в применении.

Цвет: чёрный
Размеры: M, L, XL
Упаковка: 100 шт
Количество упаковок в коробке: 10 шт

Распылитель помповый **D007**

Описание



Распылитель оборудован ручным помповым насосом. Устойчив к воздействию различных химических растворов (антисиликонам и обезжиривателям). Изготовлен из прочного пластика, имеет регулировку факела распыла. Кнопка подачи жидкости снабжена фиксатором положения.

Объем: 1л

Салфетки полипропиленовые D008

Описание



Салфетки применяются для обезжиривания поверхностей. Обладают повышенной прочностью, устойчивы к воздействию растворителей и обезжиривателей. Изготовлены из высокотехнологичного нетканого материала, который отлично впитывает различные технические жидкости, не оставляет ворс при использовании. Благодаря тиснению ткани, салфетки хорошо собирают загрязнения с поверхности.

Плотность: 70 г/м²

Материал: 100% полипропилен

Упаковка 25 штук

Размер: 32x35 см

Количество упаковок в коробке: 12 шт



Рулон 500 штук

Размер: 32x36 см

Количество рулонов в коробке: 6 шт

Салфетка пылесборная D009

Описание



Профессиональная липкая салфетка применяется при подготовке деталей перед непосредственным нанесением любых лакокрасочных материалов. Основа пылесборной салфетки - марлевая ткань из 100% хлопка, пропитанная специальным акриловым составом. Не содержит силикона. Салфетка эффективно собирает мельчайшие частицы пыли, мусора, остатки продуктов шлифования и других загрязнителей.

Размер: 80x90 см

Количество упаковок в коробке: 50 шт

Тест-карты D010

Описание



Тест-карты применяются для пробного нанесения базовой или акриловой эмали с целью определения укрывистости. Позволяют оценить изменения цвета эмали на подложках разных цветов и сравнить оттенок изготовленной краски с оригинальным цветом. Устойчивы к воздействию растворителей.

Размер: 155x72 мм
Количество: 50 шт

Тест-пластины металлические D011

Описание



Тест-пластины применяются, чтобы быстро и точно сравнить выбранный цвет краски с оригинальным оттенком. Чёрная полоса на тест-пластине позволяет оценить степень укрывистости. Пластины пригодны для тестирования любых красок, в том числе водоразбавляемых. Устойчивы к растворителям.

Цвет: белый, серый, тёмно-серый
Количество в упаковке: 100 шт
В большой коробке: 10 упаковок по 100 шт

[illegible]



ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен в любом случае ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если такие существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные), являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок и продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками ООО "ЭКОПОЛ".



/ версия 24.1 /